

	ACA Timber SIA kvalitātes prasības papīrmalkai	ACA KP 23.01	
Izstrādāja: Jānis Valpēteris	Apstiprināja: Matīss Kreklis	Variants: 3 Datums: 23/01/2026	Lappuse 1 no 5


Koku suga	Egle, Skuju koks, Priede
Izmēri	Minimālais caurmērs: 6 cm tievgalī (zem mizas) zm Maksimālais caurmērs sortimenta resnākajā vietā: 60 cm zm Nominālie garumi: 30 dm Minimālais garums: 27 dm Maksimālais garums: 60 dm
Koku suga	Bērzs, Apse (B)
Izmēri	Minimālais caurmērs: 6 cm tievgalī (zem mizas) zm Maksimālais caurmērs sortimenta resnākajā vietā: 60 cm zm Nominālie garumi: 30 dm Minimālais garums: 27 dm Maksimālais garums: 33 dm

Papīrmalka tiek brāķēta pie sekojošiem nosacījumiem:

Vainas raksturojums	Egle	Skuju koks	Priede	Bērzs	Apse (B)
Likumainība	10%, bet ne lielāku, lai sortiments ietilptu iedomātā 70 cm cilindrā				
Rievotais blīzums	Nepieļauj, ja traucē mizošanas procesu.				
<u>Zari</u> , kuru diametrs ir virs 1.0 cm, ne augstāki par					
Augstums (cm)	8			16	
Dubultgalotne	Nepieļauj				
<u>Trupe</u>					
Kodola trupe	1/2 no Ø				
Aplievas trupe	Nepieļauj				
Iekrāsojumi	Pieļauj				
<u>Apogļojums</u> , <u>minerāli, metāls</u> , <u>plastika</u>	Nepieļauj				

	ACA Timber SIA kvalitātes prasības papīrmalkai	ACA KP 23.01	
Izstrādāja: Jānis Valpēteris		Variants: 3 Datums: 23/01/2026	Lappuse 2 no 5

Vainu uzmērīšanas noteikumi un definīcijas

ZARU AUGSTUMS	L-zara augstums. Mēra attālumu no kokmateriāla sānu virsmas virs mizas līdz zara augstākajam punktam perpendikulāri kokmateriāla sānu virsmai. 
LĪKUMAINĪBA	Apaļā kokmateriāla garenass novirze no taisnas līnijas. 
DUBULTGALOTNE	Šaurā leņķī audzis zars, kura caurmērs $\geq 1/3$ no pamatstumbra caurmēra, un ja starp sazarojumiem veidojas žaklis
KODOLA TRUPE	- Kodoltrupe: Satrupējusi koksne veidojusies augošos kokos. - Trupe: (ārkārtējos gadījumos ar izpuvušiem caurumiem): Koksne, kas vairs nav cieta, izrāda mazāku stiprību spiedē ar cietiem, asiem priekšmetiem, nekā nebojātā koksne blakus. - Kodoltrupī nosaka uz papīrmalkas sortimenta gala virsmas. - Ja kodoltrupes apjoms sortimenta galā nepārsniedz pieļaujamo, tad uzbrāķē tikai sortimenta trupējošo daļu. Ja trupes apjoms pārsniedz pieļaujamo, tad izbrāķēts tiek viss sortiments.
APLIEVAS TRUPE	Sākas sortimentu gala plaknēs un no sānu virsmas attīstās virzienā uz kodolu. Sortimenta šķērsgriezumā redzami kā ķīļveida vai citas formas traipi, kamēr pārņem visu aplievu, bet lapu kokiem dažkārt visu šķērsgriezumu. Aplievas trupi nosaka uz sortimenta gala virsmas šķērsgriezumā 15 cm no gala.
IEKRĀSOJUMS	Jebkura novirze no koksnes dabiskas krāsas, kas nav saistīta ar stiprības samazināšanos.
RIEVOTAIS BLĪZUMS	Stumbra resgalī izveidojušies gareniski padziļinājumi.
SVAIGUMS, PIESĀRŅOJUMS, NEATBĪLSTĪBA	Sortimentiem jābūt sagatavotiem no svaigi cirstiem augošiem kokiem. Koks tiek uzskatīts par svaigu ja tā lūksna ir balta, nav iekrāsojumu. Svaiguma noteikšanai var izmantot metodi aprakstītu VMF MI 01.09. Ja sortimenti ir sausi, nav svaigi - sortiments/sainis ir jābrāķē. Nepieļauj glabāšanas trupi. Koksne nedrīkst saturēt ogles vai kvēpus, metālu, plastiku, akmeņus vai citu piesārņojumu. Ja tiek konstatēts kāds no piesārņojumiem grēda (kasete) tiek brāķēta. <i>Konstatējot bērza, egles, priedes, skuju koku papīrmalkas kravā brāķi virs 3% vai apses papīrmalkas kravā brāķi virs 8%, krava piegādātājam ir jāizšķiro, vai netiek pieņemta.</i>

	ACA Timber SIA kvalitātes prasības papīrmalkai	ACA KP 23.01	
Izstrādāja: Jānis Valpēteris	Apstiprināja: Matīss Kreklis	Variants: 3 Datums: 23/01/2026	Lappuse 3 no 5



Mizas ieaugums, kas traucē mizošanas procesu.



Maksimālais diametrs lielāks par 60 cm resnākajā vietā.

Izstrādāja: Jānis Valpēteris

Apstiprināja: Matīss Kreklis

Variants: 3

Lappuse 4 no 5

Datums:
23/01/2026



Meža (augšanas) trupe lielāka par 1/2 no diametra

ACA Timber ACA Timber SIA	ACA Timber SIA kvalitātes prasības papīrmalkai	ACA KP 23.01	
Izstrādāja: Jānis Valpēteris	Apstiprināja: Matīss Kreklis	Variants: 3	Lappuse 5 no 5
		Datums: 23/01/2026	



Zara augstums lielāks par:

- Lapu kokiem 16cm
- Skuju kokiem 8cm



Dubultgalotne (zara diametrs lielāks par 1/3 no tievgaļa diametra).



Dubultgalotne (nekvalitatīva sagatavošana).



Dubultgalotne (nepareizs nozāgējums, žākles vidū miza, kas traucē mizošanas procesu).